



Technisches Merkblatt
 Artikelnummer 2749-59

Fenster & Türenlasur

Lösemittelhaltige Dickschichtlasur auf Alkydharzbasis.

Anwendungsgebiete

Innen und Außen für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie Fenster, Fensterläden, Haustüren, Wintergärten, Holzverkleidungen usw. Für die Zwischen- und Schlussbeschichtung von Nadel- und Laubhölzern und zur Renovierung bestehender Lasuranstriche.

Produkteigenschaften

Fenster & Türenlasur ist thixotrop, diffusionsfähig, wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend und UV-beständig.

Verarbeitung

Streichen. Das Holz muss staub-, schmutz-, fett- und wachsfrei sein. Harzreiche Hölzer mit Verdünnung V 101 abwaschen. Tragfähige Anstriche anschleifen. Lose, nicht mehr tragfähige Anstriche entfernen, verwittertes Holz abschleifen. Nicht vorbehandeltes Holz im Außenbereich mit Holzschutzlasur, z.B. HK-Lasur*, farbig grundieren. Zulässige Holzfeuchtigkeit für maßhaltige Holzbauteile $13 \pm 2\%$ für begrenzt maßhaltige Holzbauteile max. 18%. Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Fenster & Türenlasur mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen. Nach Trocknung und leichtem Wuschenschliff den zweiten Anstrich

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,99 g/cm ³ bei 20°C
Bindemittel:	Alkydharzkombination
Pigmentierung:	Lichtechte, mikronisierte Pigmente
Glanzgrad:	seidenglänzend
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l
Farbtöne:	2749 Sonderfarbton (mind. 0,75 l), 2750 farblos, 2753 palisander, 2754 nußbaum, 2755 afromosia, 2756 kiefer, 2757 eiche hell, 2758 teak Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

aufbringen. Fenster und Außentüren benötigen 3 Anstriche. Nicht unter 5°C verarbeiten.

*Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweise

Bei der Verarbeitung in der Werkstatt oder in geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen. Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist. Durch Probeanstriche sind Farbton und

Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Fenster & Türenlasur farblos nicht allein für direkt bewitterte Außenflächen verwenden. Zur Auswahl der Beschichtung und des Farbtons die „Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren“ des Institut für Fenster-technik e.V., Rosenheim und VFF Merkblatt HO.01 vom Verband der Fenster und Fassadenhersteller e.V. beachten.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinsel sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch

Je nach Holzuntergrund:
Erster Anstrich: 80-120 ml/m²
Weiterer Anstrich: 60-100 ml/m²

Bei Renovierungsanstrichen auf bereits mit Lasuren behandelten Flächen ist der Verbrauch von der Saugfähigkeit der Oberfläche abhängig.

Trocknung

Staubtrocken: ca. 2 Stunden
Griffest: ca. 6 Stunden
Überstreichbar: ca. 12 Stunden

Praxiswerte bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Verdünnung

Fenster & Türenlasur ist verarbeitungsfertig eingestellt und braucht nicht verdünnt werden.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mind. 2 Jahre.

Zusammensetzung gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Alkydharzlasur
Zusammensetzung: Alkydharz, anorganische Pigmente, Talkum, Aliphaten, Additive

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/e) 400 g/l (2010). Dieses

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Produkt enthält maximal 399 g/l VOC.

ICAO: UN 1263, III, PAINT

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitsratschläge:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten. Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.

Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen.

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt-Code: M-KH 03

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Kennzeichnung

CLP-Verordnung: GHS02

Signalwort: Achtung

WGK: 2

ADR/IMDG: -/-